

# Special Primer

Alküüdkruntvärv

Katab plekid, aitab vältida nende läbiibumist pinnast  
Suurepärase nakkuvuse probleemsete aluspindadega  
Aitab vähendada pinnavärvi kulu

Tiksotroopne, mittetilguv alkalüüdkruntvärv mis nakkub hästi ka probleemse aluspinnaga



## TEHNILISED ANDMED

<b>Kasutuskoht</b>	Seinad ja laed kuivades ja niisketes ruumides, ukсед, mööbel, aknaraamide sisepinnad. Sobib uute ja varem värvitud puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, ja pabertapeetpindade, vanade betoon-, krohv- ja tellispindade ning eritöötlust vajavate pindade (lubi-, liim- või kriitvärvist puhastatud või kriitpahtliga pahteldatud pindade) kruntimiseks.
<b>Läige</b>	Täismatt
<b>Katvus 1x</b>	Teoreetiline katvus 10-12 m <sup>2</sup> /l. Tegelik katvus sõltub värvimise meetodist, tingimustest, värvitud pinna tüübist ja poorsusest.
<b>Toonimine</b>	Valge. Ei ole toonitav.
<b>Töövahendid</b>	Pintsli, rulli või kõrgsurve värvipihustiga ava läbimõõduga 0,013" - 0,015" või 0,330 - 0,380 mm.
<b>Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)</b>	3 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav. Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
<b>Vedeldi</b>	Vedelda vajadusel vedeldiga Special Solvent kuni 5% värvi mahust.
<b>Töövahendite puhastamine</b>	Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.
<b>Säilitamine</b>	Toode on külmakindel.
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.
<b>Kuivaine sisaldus</b>	u 55%.
<b>Tihedus</b>	1,6 kg/l.
<b>Termostabiilsus</b>	Kuivas ruumis kuni +100 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.
<b>Pakendid</b>	1 l, 3 l, 10 l



## KASUTUSJUHEND

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Eemalda oksakohtadelt puitpinnal lahtine vaik ja töötle oksalakiga Tikkurila Multistop. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese rasvane ja määrdunud pind pesuvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi kõva, läikiv pind matiks või töötle vedeldamata pesuvahendiga Special Clean. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur üle +5°C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi liigselt kõrge temperatuuriga värvimist.

### VÄRVIMINE

Enne pintsliga värvimist kruntvärvi Special Primer mitte segada. Vedelda vajadusel vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray kuni 5% värvi mahust. Juhul kui värvi on segatud, lase sellel enne värvimist uuesti tarduda. Värv 1 kord rulli, pintsliga või pihustiga.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



#### Hoiatus

Contains: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aroomaatseid ühendeid. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/h) 750 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 750 g/l.

### TOOTE LISAINFORMATSIOON

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

### VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011