



TIKKURILA

## MIRANOL KORISTEMAALI

METALSE LÄIKEGA DEKORATIIVVÄRV / KULD, HÖBE, PRONKS

<b>TÜÜP</b>	Lahustipõhine akrüülvärv dekoratiivvärvimiseks.
<b>KASUTUSKOHAD</b>	Dekoratiivesemed, kaunistused jms esemed sisetingimustes.
<b>TOOTE OMADUSED</b>	Uutele ja varem värvitud puit- ja metallpindadele sisetingimustes.



Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.



TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 17.01.2022

## MIRANOL KORISTEMAALI

### TEHNILISED ANDMED

<b>Toonid</b>	Kuld, hõbe, pronks.
<b>Katvus</b>	10–13 m <sup>2</sup> /l
<b>Pakendid</b>	0.1 l, 1 l
<b>Töövahendid</b>	Pintsel, rull (lühikarvaline mohäärull) või värvipihusti. Värvipihusti - ava läbimõõt 1,4 mm – 1,8 mm; - vedeldada 20 - 25% värvi mahust
<b>Kuivamisaeg</b>	Tolmukuiv 1 tunniga. Kasutusele võib võtta 1 päeva pärast.
<b>Tihedus (kg/l)</b>	0,9 - 1,2 kg/l, sõltub värvitoonist, ISO 2811
<b>Pesukindlus</b>	Võib pühkida niiske lapiga.
<b>Kuivainesisaldus, mahu-%</b>	30
<b>Ladustamine</b>	Talub külmadustamist ja -transporti. Halvasti suletud või poolik nõu ei talu pikaajalist hoiustamist.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

# MIRANOL KORISTEMAALI

## KASUTUSJUHEND

### Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

### Pinna ettevalmistamine

Uued värvimata pinnad: Pinnad puhasta tolmust, mustusest, rasvadest, õlidest ja roostest. Krundi puitpinnad tihkeks ja tasaseks Otex kruntvärviga 1-2 korda pinnavärviga sarnast tooni (kuld – TVT X029, hõbe – TVT H168, pronks – TVT J123). Krundi metallpinnad helehalli Universal Korrostop+ (Vivacolor) roostevastase kruntvärviga. Teraspinnad kuivades siseruumides võib värvida kohe Miranol dekoratiivvärviga. Alumiiniumpinnad tuleb enne kruntimist karestada. Varem värvitud pinnad: Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Eemalda vana pragunev, lahtine värvikiht ja võimalik rooste kaaprauga ja lihvi kogu pind võimalikult tasaseks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused pahtelda Lakkakitti-ga. Lihvi ja eemalda lihvimistolm. Halvas seisukorras olevad pinnad krunditakse tihkeks ja tasaseks Otex-iga pinnavärviga sarnast tooni (kuld – TVT X029, hõbe – TVT H168, pronks – TVT J123) ja metallpinnad helehalli Universal Korrostop+ (Vivacolor) roostevastase kruntvärviga.

### Kruntvärvimine

Halvas seisukorras olevate puitpindade nakkuvuse parandamiseks krundi pind Otex kruntvärviga, mis on viimistlusvärviga sarnast tooni (kuld – TVT X029, hõbe – TVT H168, vask – TVT J123). Metallpindadel kasuta helehalli Rostex Super roostevastast kruntvärvi.

### Värvimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal, et vältida metallpigmentide põhja sadestumisest tingitud tooni kirjuks muutumist. Vedelda värvi vajadusel vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) või Special Solvent Spray (Vivacolor). Kanna värv pinnale 1-2 korda pintli või rulliga või 2 korda pihustiga. Tasase pinna saab rulli või värvipihustiga. Kulumiskindlust vajavad pinnad laki lõpuks Unica Super lakiga (ainult kuld ja pronks), lakkimine tuhmistab veidi värvi metalliläiget.

### Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada lakibensiiniga 1050 või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga. Pese töövahendid lakibensiiniga 1050 või Pensselipesu puhastusvahendiga.

### Hooldusjuhend

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrduvad pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga puhastuslapiga. Loputa pind hoolikalt. Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme lapiga.

### Hooldustöötlus

Miranol dekoratiivvärviga värvitud pindu saab hooldusvärvida sarnase lahustipõhise värviga või nt alküüdvärviga. Vt lõiku Eeltöö.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.